

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH č. 02/2024

Izolačního systému PUR IZOLACE SOFT

1	Jedinečný identifikační kód produktu	Izolační systém PUR IZOLACE SOFT Č. 1020-CPR-010036585		
2	Použití	Tepelná izolace budov Zvuková izolace budov		
3	Výrobce	PUR-IZOLACE s.r.o. Nádražní 660/27 412 01 Litoměřice		
4	Adresa evropského zástupce	PUR IZOLÁCIE Slovakia, s.r.o.		
5	Hodnotící a ověřovací systém pro skladbu a vlastnosti produktu	ČSN EN 14315 - 1 (72 7247)		
6	Oznámený subjekt 1020	TZÚS s.p. Technický a zkušební ústav stavební Prosecká 811/76a, Praha 9 PAVÚS a.s., Prosecká 412/74, Praha 9		
7	Schválené zkušební laboratoře			
	Deklarované vlastnosti			
	Typ testu	Metodický test ČSN/EN norma jednotky	Typ	Hodnoty
	Objemová hmotnost (s ohledem na expanzi)	ČSN EN 1602 kg/m ³	deklarováno	12 ± 6
	Deklarovaný součinitel tepelné vodivosti	ČSN 72 7010 W/(m.K)	deklarováno	λ _D = 0,035
	Rozměrová stabilita	ČSN EN 1604	deklarováno	Délka max 0,1 % Šířka max 0,1 % Tloušťka 0,4 %
	Tloušťka, šířka, délka	(test + 40 °C)		
	Nasákavost (pozn. hodnota s krustou)	ČSN EN 1609 kg/m ²	deklarováno	0,139
	Faktor difuzního odporu	ČSN EN 12 086 (bez rozměru)	deklarováno	μ ≤ 4
	Emisní limity těkavých látek VOC, TVOC	ISO 16 000 - 6	deklarováno	vyhovuje
	Uvolňování pevných látek (prašnost)	IP 0400T019	deklarováno	0
	Zvuková pohltivost	ČSN EN ISO 354:2003	deklarováno	vysoce pohltivý
Reakce na oheň	ČSN EN 13501-1 + A1	třída	E	

Součinitel tepelné vodivosti λ v souladu s ČSN EN 14315-1:2014

Tepelná vodivost λ	Pro tloušťku 30 mm W/(m.K)	Pro tloušťku 100 mm W/(m.K)	Pro tloušťku 200 mm W/(m.K)
λ_{mean}	0,0336	0,0339	0,0341
$\lambda_{90/90}$	0,03492	0,034468	0,034799
λ_D	0,035	0,035	0,035

Poznámka:

Výrobek je určen pro prodej a zpracování pouze odborným zpracovatelům PUR-IZOLACE s.r.o.
a PUR IZOLÁCIE Slovakia, s.r.o..

V Litoměřicích, dne 02.01.2024

PUR IZOLACE s.r.o.

Nádražní 660/27, Litoměřice 412 01

tel.: +16 732 055 / fax: +16 732 056

IČO: 44227744 DIČ: CZ44227744

.....
jedenatel